






**Process for the oleophobic and hydrophobic treatment of paper or cardboard****Patent number:** EP0787855**Publication date:** 1997-08-06**Inventor:** CORPART JEAN-MARC (FR); DESSAINT ANDRE (FR);  
LETELLIER JEAN-CLAUDE (FR)**Applicant:** ATOCHEM ELF SA (FR)**Classification:****- international:** D21H21/16; D21H27/10**- european:** D21H21/16; D21H17/06; D21H17/29; D21H17/37; D21H17/55;  
D21H27/10**Application number:** EP19970400118 19970121**Priority number(s):** FR19960001045 19960130**Also published as:** FR2744141 (A1)**Cited documents:** EP0542598  
 US5387640  
 EP0034527  
 EP0664357**Abstract of EP0787855**

A process for the hydro-and oleophobic treatment of paper or card using an aqueous composition comprising a fluorinated acrylic polymer and amino acid or a polyvinyl alcohol. The aqueous composition comprises at least one crosslinking agent. Also claimed is the paper or card produced by the claimed method.

---

Data supplied from the esp@cenet database - Worldwide

(19) 日本国特許庁 (J P)

(12) 公開特許公報 (A)

(11) 特許出願公開番号

特開平9-209294

(43) 公開日 平成9年(1997)8月12日

(51) Int.Cl. <sup>8</sup>	識別記号	庁内整理番号	F I	技術表示箇所
D 2 1 H 17/37			D 2 1 H 3/38	1 0 1
19/20			1/34	E
17/28			3/28	
17/36			3/44	

審査請求 未請求 請求項の数10 O L (全 7 頁)

(21) 出願番号	特願平9-15191	(71) 出願人	590005494 エルフ・アトケム・エス・アー ELF ATOCHEM SOCIETE ANONYME フランス国、92800・ピュトー、クール・ ミシユレー、4・エ・8、ラ・デフアン ス・10
(22) 出願日	平成9年(1997)1月29日	(72) 発明者	ジャン＝マルク・コルパール フランス国、95110・サノワ、アレ・デ・ ゼラブル、3
(31) 優先権主張番号	96 0 1 0 4 5	(74) 代理人	弁理士 川口 義雄 (外2名)
(32) 優先日	1996年1月30日		
(33) 優先権主張国	フランス (F R)		

最終頁に続く

(54) 【発明の名称】 紙にまたは厚紙に撥油性および撥水性を付与する処理方法

(57) 【要約】

【課題】 フルオロアクリルコポリマーおよびデンブロンまたはポリビニルアルコールにより処理された紙または厚紙の熟成を促進させる。

【解決手段】 グリオキサールまたはポリアミド－エビクロロヒドリン樹脂のような架橋剤を、加工浴中に混入する。

Best Available Copy



【特許請求の範囲】

【請求項1】 フルオロアクリルコポリマーおよびデンブンはポリビニルアルコールを含む水性組成物により紙および厚紙に撥油性および撥水性を付与する処理方法において、該水性組成物が追加的に少なくとも1種の架橋剤を含有することを特徴とする上記方法。

【請求項2】 架橋剤が、尿素-ホルムアルデヒドまたはメラミン-ホルムアルデヒドの縮合物または予備縮合物、エポキシ誘導体、エビクロロヒドリンで処理されたポリアミド樹脂、およびグリオキサールから選ばれる、請求項1に記載の方法。

【請求項3】 フルオロアクリルコポリマーが、重量により(a)50~92%の、一般式

【化1】



【ここで、B'は、1~4個の炭素原子を含有する線状または分枝状アルキレン基を指し、R'は、水素原子もしくは1~4個の炭素原子を含有するアルキル基を指し、R<sup>1</sup>およびR<sup>2</sup>は同一または異なっていてそれらの各々は、水素原子、1~18個の炭素原子を含有する線状または分枝状アルキル基、もしくはヒドロキシエチルまたはベンジル基を指し、あるいはR<sup>1</sup>およびR<sup>2</sup>は、それらが結合されている窒素原子と一緒にモルホリノ、ピペリジノまたは1-ピロリジニル基を形成する。】の1種またはそれ以上のモノマー、(c)1~25%の、一般式



【ここで、R''は、1~18個の炭素原子を含有するアルキルカルボキシレートまたはアルキルエーテル基であり得る。】のビニル誘導体、(d)0~10%の、式I、IIおよびIIIのモノマー以外のモノマーを含む、請求項1または2に記載の方法。

【請求項4】 フッ素化コポリマーが、重量により、70~90%の式(I)のポリフルオロモノマー、8~18%の式(II)のモノマー、2~10%の式(III)のモノマーおよび0~8%の別のモノマー(d)を含む、請求項3に記載の方法。

【請求項5】 カチオン性デンブンが用いられる、請求項1から4のいずれか一項に記載の方法。

【請求項6】 30より低いエステル価を有するポリビニルアルコールが用いられ、しかもその水溶液が4重量

\*【ここで、Rfは、2~20個の炭素原子好ましくは4~16個の炭素原子を含有する直鎖または分枝鎖を有するペルフルッ素化基を指し、Bは、炭素原子によりOに結合されかつ1個またはそれ以上の酸素、硫黄および/または窒素原子を含有し得る二価の鎖配列を指し、そして記号Rの一方は水素原子を指しかつ他方は水素原子もしくは1~4個の炭素原子を含有するアルキル基を指す。】の1種またはそれ以上のポリフルオロモノマー、(b)1~25%の、一般式【化2】

【請求項7】 (a)1~10g/l好ましくは1.5~5g/lのフルオロアクリルコポリマー、(b)5~60g/l好ましくは10~50g/lのデンブンもしくは1~40g/l好ましくは5~20g/lのポリビニルアルコール、および(c)0.1~20g/l好ましくは0.5~10g/lの架橋剤を含む水性組成物が、処理されるべき紙または厚紙にサイズ圧搾機をもって施用される、請求項1から6のいずれか一項に記載の方法。

【請求項8】 架橋剤がグリオキサールまたはポリアミド-エビクロロヒドリン樹脂である、請求項7に記載の方法。

【請求項9】 水性組成物が追加的に12.5g/lまでの1種または複数種の水混和性有機溶媒を含有する、請求項7または8に記載の方法。

【請求項10】 請求項1から9のいずれか一項に記載の方法により処理された紙または厚紙。

【発明の詳細な説明】

【0001】

【発明の属する技術分野】本発明は、紙および厚紙に撥水性および撥油性を付与する処理方法に関する。


【0002】

【従来の技術】このタイプの処理のために、種々の生成


物が過去において提案されている。特に特許出願E P 542 598 (その内容は、参照によりここに組み込まれる。)において、重量により(a)50~92%好ましくは70~90%の、一般式

【0003】


【化3】



【0004】〔ここで、Rfは、2~20個の炭素原子\*



【0006】〔ここで、B'は、1~4個の炭素原子を含有する線状または分枝状アルキレン基を指し、R'は、水素原子もしくは1~4個の炭素原子を含有するアルキル基を指し、R'およびR'は同一または異なっていてそれらの各々は、水素原子、1~18個の炭素原子を含有する線状または分枝状アルキル基、もしくはヒドロキシエチルまたはベンジル基を指し、あるいはR'およびR'は、それらが結合されている窒素原子と一緒にモルホリノ、ピペリジノまたは1-ピロリジニル基を形成する。〕の1種またはそれ以上のモノマー、(c)1~25%好ましくは2~10%の、一般式



〔ここで、R''は、1~18個の炭素原子を含有するアルキルカルボキシレートまたはアルキルエーテル基であり得る。〕のビニル誘導体、(d)0~10%好ましくは0~8%の、式I、IIおよびIIIのモノマー以外のモノマーを含むフルオロアクリルコポリマーが提案されている。

【0007】水で完全に希釈可能であるこれらのフッ素化生成物は種々の技法により(サイズ圧搾(size press)によりまたは塊(in bulk)にて)紙に施用され得、そして補助剤(金属イオン封鎖剤、保持剤、固着剤、等)を何ら必要とすることなく優秀な撥水性および撥油性特に水性源の液体、脂肪質の物質および低表面張力の溶媒に対するすばらしい抵抗性を該紙に付与し得る。

【0008】かかる紙は、ビスケット/練り粉菓子の製造部門、ファーストフード、マーガリンおよびバターの市場、獣肉および鶏肉の市場、チョコレート部門、深冷凍製品並びに犬および猫用の乾燥食料品(ペットフード)の市場のように種々の市場における湿ったおよび/または脂肪質の食品を包装する分野において用いられる。

\*好ましくは4~16個の炭素原子を含有する直鎖または分枝鎖を有するペルフルッ素化基を指し、Bは、炭素原子によりOに結合されかつ1個またはそれ以上の酸素、硫黄および/または窒素原子を含有し得る二価の鎖配列を指し、そして記号Rの一方は水素原子を指しかつ他方は水素原子もしくは1~4個の炭素原子を含有するアルキル基を指す。〕の1種またはそれ以上のポリフルオロモノマー、(b)1~25%好ましくは8~18%の、一般式

10 【0005】

【化4】

【0009】動物用食料品の場合、フッ素を基剤とした処理は、特に浸透性である脂肪(遊離脂肪酸)に対するバリアーを与えて、特に包装品の隅部または折畳み部における、これらの脂肪の移行と結びついた染みの出現を防ぐことが可能でなければならない。

【0010】単独で用いられ、単に水中に希釈されそして通常の施用量(紙の重量に関して0.05~0.2%のフッ素)にて紙に外面的に施用される、特許出願E P 542 598に記載されているフッ素化生成物は、ペットフードの包装において良好な結果を必ずしももたらず、即ち、脂肪はどうか該紙を通して拡散しそしてそれに染みをつける。

【0011】脂肪に対するバリアー効果の改善を得るために、特許出願E P 542 598に記載されているフルオロアクリルポリマーをデンプンまたはポリビニルアルコールと組み合わせて用いることが有利である。用いられるデンプンはカチオン性、酸化性または両性であり得、そして一般に該フルオロアクリルポリマーを含有する水溶液中において5~60g/lの程度の濃度にて用いられる。カチオン性デンプンが好ましい。

【0012】種々のタイプのポリビニルアルコールが、該フルオロアクリルポリマーを含有する水溶液中において1~40g/lの程度の濃度にて用いられ得る。低エステル価(30より低い、即ち98%より高い加水分解度)および高粘度(4重量%の濃度における水溶液の場合22mPa.sと32mPa.sの間の粘度)を有するポリビニルアルコールを用いることが好ましい。

【0013】

【発明が解決しようとする課題】単に純水中に希釈された該フルオロアクリルポリマーがペットフードの包装において良好な結果を成功的に保証しない場合において、同じ水溶液中へのデンプンまたはポリビニルアルコールの混入は脂肪バリアーを明らかに改善し、そして紙上の

脂汚れの出現を防ぐことを可能にする。しかしながら、この結果は、一般に、単に周囲温度にて2〜3週間貯蔵することにより、該紙のかなり長い熟成期間後のみ得られる。包装品を作るために紙を用いる前に紙を貯蔵しなければならない必要性、紙の生産品の品質を紙が機械を離れる時に制御することの不可能性、並びに取引先への配送期間を組織化する必要性は、紙の製造業者にかんがりの問題を与える。

【0014】

【課題を解決するための手段】この不利を解消しそして脂肪に対するバリアー効果の所望性能をわずか数日（1週間未満）後に得ることが、架橋点（架橋する点）を生じせしめるように、紙が作られているセルロース繊維と化学的に反応することの可能な多数の基を有する第3の化合物を上記の処方物に添加することにより可能である、ことが今般見出された。反応性基の例として、一層特にエポキシまたはアルデヒド基を挙げることができる。反応性化合物は、特に、尿素-ホルムアルデヒドまたはメラミン-ホルムアルデヒドの縮合物または予備縮合物、ジグリシジルグリセロールもしくは（2，3-エポキシプロピル）トリメチルアンモニウムクロライドおよびN-メチル-N-（2，3-エポキシプロピル）モルホリニウムクロライドのようなエポキシプロピルトリアルキル（アリール）アンモニウムハライド、のようなエポキシ誘導体、エピクロロヒドリンで処理されたポリアミド樹脂、およびグリオキサールから選ばれ得る。

【0015】グリオキサールおよびポリアミド-エピクロロヒドリン樹脂が、好ましくは用いられる。

【0016】

【発明の実施の形態】本発明による方法は、有利には、（a）1〜10g/l好ましくは1.5〜5g/lのフルオロアクリルコポリマー、（b）5〜60g/l好ましくは10〜50g/lのデンプンもしくは1〜40g/l好ましくは5〜20g/lのポリビニルアルコール、および（c）0.1〜20g/l好ましくは0.5〜10g/lの架橋剤を含む水性組成物により実施される。

【0017】水混和性有機溶媒が、本発明による組成物中に随意に存在し得る。それらは、該フルオロアクリルコポリマーの合成から源を発し、そして例えば特許出願EP542 598に挙げられているものである。

【0018】一層特に、アセトン、テトラヒドロフラ

ン、ジオキサン、ジメチルホルムアミド、N-メチル-2-ピロリドン、ジメチルスルホキシド、エタノール、イソプロパノール、エチレングリコールおよびプロピレングリコールが挙げられ得る。それらの濃度は、0〜12.5g/lで変動し得る。

【0019】本発明による組成物は、単に水溶液に導入された種々の物質を混合することにより製造され得る。

【0020】ポリビニルアルコールまたはデンプンの水中への予備溶解は、当業者に周知である方法により行われる。

【0021】本発明による組成物は、周知のサイズ圧搾技法を用いる表面処理により、紙にまたは厚紙に施用される。

【0022】本発明により処理された基材の性能を評価するために、本出願人会社は、次の試験を用いた。

【0023】200gのYAM'S商標（ユーカヌバ・パピー（Eukanuba Puppy）銘柄）の犬用コロッケを、60℃および65%相対湿度の耐候試験オープン中の100cm<sup>2</sup>の面積の処理された紙の上に置く。

【0024】その全体を、同じ面積の未処理の紙（濾紙タイプ）である吸収紙の上に置く。この後、その全体にわたって3.5kgの錘を置きそして3日間該オープン中に放置する。

【0025】脂肪の拡散は、該吸収紙上に現われた染みの総面積を測定することにより評価される。染みのついた面積が該吸収紙の総面積の10%より小さいとき脂肪に対するバリアーは有効である、と考えられる。

【0026】

【実施例】次の例は、本発明を制限することなく本発明を例示する。

【0027】例1

特許出願EP 542 598の例4に記載されているような25%の固体含有率を有するフルオロアクリルコポリマーの溶液（溶液S<sub>1</sub>）、カチオン性デンプン（ロクエッテ社のハイ・キャット（Hi Cat）145）およびグリオキサールを用いる。

【0028】これらの種々の化合物でもって、下記の表に記載されているサイズ圧搾浴を調製する。

【0029】

【表1】

浴の構成成分 (g/l)	浴 番 号			
	1	2	3	4
溶液 S <sub>1</sub>	20	20	20	20
デンプン	—	10	—	10
グリオキサール	—	—	2	2
水	980	970	978	968
総計	1000	1000	1000	1000

【0030】これらの種々の組成物を、サイジングされていない晒バルブから作られた70g/m<sup>2</sup>の紙に、サイズ圧搾機にて施用する。除去率は、約110%である。110℃にて2分間の乾燥後、このように処理された紙並びに未処理の紙を周囲温度にて種々の時間貯蔵

＊し、そして次いでコロッケ試験に付す。

【0031】得られた結果は、次の表にまとめられている。

【0032】

【表2】

染みのついた面積 (%にて)	下記の浴番号で処理された紙				未処理の紙
	1	2	3	4	
5日間の貯蔵後	100	100	100	0	100
3週間の貯蔵後	100	0	100	0	100

【0033】この表を見ると、一定のフッ素含有率において、本発明による浴番号4で処理された紙のみが脂肪の移行に対する有効なバリアーを成して長い熟成期間を必要としないことが分かる。

【0034】例2

例1においてと同じようにして、グリオキサールをポリ※

※アミド-エビクロロヒドリン樹脂（ハーキュレス社のハーコセット（Hercosett）57）で置き換えて上記に記載されたサイズ圧搾浴を調製する、

【0035】

【表3】

浴の構成成分 (g/l)	浴番号	
	5	6
溶液 S <sub>1</sub>	20	20
デンプン	—	10
ポリアミド-エビクロロヒドリン樹脂	0.5	0.5
水	979.5	969.5
総計	1000	1000

【0036】例1においてと同じ条件にて種々の組成物 \* 【0037】  
のサイズ圧搾施用後、次の結果が得られる。 \* 【表4】

染みのついた面積 (%にて)	下記の浴番号で処理された紙				未処理の紙
	1	2	5	6	
5日間の貯蔵後	100	100	100	0	100
3週間の貯蔵後	100	0	100	0	100

【0038】本発明による浴番号6で処理された紙のみ  
が、熟成を必要とすることなく脂肪の移行に対する有効  
なバリアーを成している。

【0039】例3

処理操作は例1においてと同じであるが、デンプンをポ  
リビニルアルコール（ローヌ・ブーラン社のロドヴィオ  
ール（Rhodoviol）30/5）で置き換える。 20

【0040】次の水溶液が得られる。

【0041】

【表5】

浴の構成成分 (g/l)	浴番号	
	7	8
溶液S <sub>4</sub>	20	20
ポリビニルアルコール	20	20
グリオキサール	—	2
水	960	958
総計	1000	1000

30

※

染みのついた面積 (%にて)	下記の浴番号で処理された紙				未処理の紙
	1	7	3	8	
5日間の貯蔵後	100	100	100	0	100
3週間の貯蔵後	100	0	100	0	100

【0044】本発明による浴番号8で処理された紙のみ \* なるバリアーを成している。  
が、熟成を必要とすることなく脂肪の移行に対する有効 50 【0045】例4

処理操作は例2においてと同じであるが、デンプンをポリビニルアルコールで置き換える。次の組成物が得られる。

【0046】

【表7】

浴の構成成分 (g/l)	浴 番 号
	9
溶液S、	20
ポリビニルアルコール	20
ポリアミド-エピクロロヒドリン樹脂	0.5
水	959.5
総計	1000

10

\*【0047】例1においてと同じ条件にてサイズ圧搾施用後、次の結果が得られる。

【0048】

【表8】

\*

染みのついた面積 (%にて)	下記の浴番号で処理された紙				未処理の紙
	1	7	5	9	
5日間の貯蔵後	100	100	100	0	100
3週間の貯蔵後	100	0	100	0	100

【0049】本発明による浴番号9で処理された紙のみ ※なバリアーを成している。  
が、熟成を必要とすることなく脂肪の移行に対する有効※

フロントページの続き

(72)発明者 アンドレ・デサン  
フランス国、60600・クレルモン、リュ・  
デ・ラック・ブーランクール、17・ペー

(72)発明者 ジヤン・クロード・ルテリエ  
フランス国、78520・リメ、リュ・デュ・  
ジェネラル・ドレストラン、4